

CHIM FLEX TOITURE

*Protection et rénovation des toitures.
Usage professionnel.*

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Fortement adhérent.
- Souple.
- Étanche à l'eau.
- Résistant aux UV.
- Résistant aux atmosphères agressives et salines.
- Revêtement anticorrosion.
- Diminution très sensible du bruit d'impact par forte pluie tropicale.

CARACTÉRISTIQUES

- ASPECT : Liquide onctueux
- DENSITÉ : 1,4.
- EXTRAIT SEC : 72%
- VISCOSITÉ : 80 à 90 Poise
- TEINTES : Blanc, Rouge, Ardoise, Bleu, Vert
- CONDITIONNEMENT : 15 KG

PRÉSENTATION

- CHIM FLEX TOITURE présente toutes les garanties des produits industriels de grande qualité.
- Aspect du revêtement : pommelé avec application au rouleau laine
- Epaisseur du revêtement : environ 400 µ pour 2 couches
- Utilisable sur : Toitures-terrasses en asphalte. Paxalu. Béton – enduit. Tôle galva – laquée. Métaux divers. Tôle métallique oxydée ou non. Terre cuite.
- Support : Propre, débarrassé de toute souillure (mousse, lichens), sec au moment de l'application.
- Support poreux : pour éviter tout phénomène de bullage, les supports poreux, tels que béton ou autres, seront revêtus d'une couche de CHIM FLEX Primaire. L'application du CHIM FLEX TOITURE se fera toujours sur CHIM FLEX Primaire ou support sec.

MODE D'EMPLOI

- Homogénéiser CHIM FLEX TOITURE après ouverture du pot.
- Appliquer immédiatement avec un rouleau laine, un balai de grande dimension ou la brosse, pistolet adapté.
- Temps de vie en pot : 1 an, bien refermer le seau après.
- Attention : CHIM FLEX TOITURE ne s'applique ni par température inférieure à 5° ni par temps de pluie ou sur support mouillé.
- Nombre de couches : 1 ou 2 (de 8 à 24h d'intervalle). Hors poussière : 1 h.
- Sec au toucher : 2 h.
- Circulation piétonne légère : 8 h à 20°C.
- Nettoyage du matériel : à l'eau claire, immédiatement après emploi.
- Consommation : sur toiture terrasse : environ 175 g/m./couche avec rouleau laine.