

DERBICOAT® HP SELFIX

- DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche composée d'un mélange bitume-élastomère, d'une armature en non-tissé polyester renforcée et sablée en face supérieure.
- La face inférieure et la lisière en face supérieure sont autocollantes et protégées par un film siliconé. Le film siliconé en face inférieure est divisé en 2 parties pour une optimisation de l'application.
- La lisière longitudinale autocollante en face supérieure à une largeur de 10 cm.
- DERBICOAT HP SELFIX peut être appliqué comme première couche d'étanchéité (sous-couche) directement sur support bois ou comme pare-vapeur sous isolant et sur support bois et Tôles d'Acier Nervurées (TAN).



Caractéristiques techniques

Souplesse à basse température (bitume)	EN 1109	MLV	< - 25	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600 x 500	N/50mm
Allongement à la rupture L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	35 x 35	%
Resistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 x 200	N/50mm
Poinçonnement dynamique	EN 12691(A)	MLV	> 900	mm
Perméabilité à la vapeur d'eau Mu	EN 1931	MLV	40.000	μ
Réaction au feu	EN 13501 - 1	Classe	E	-

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Présentation

Epaisseur (en lisière)	EN 1849-1	MDV (± 5%)	2	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	10	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1	m
Surface			10	m ²
Poids du rouleau		MDV (± 10%)	25	kg
Nombre de rouleau / palette			30	



Stockage

Le transport et le stockage des rouleaux doit toujours se faire verticalement sur palettes houssées, protégé de l'humidité, de la chaleur et des rayons UV.

Validité du produit stocké : 1 an.



Certified
Management System

Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 09/05/2022



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr