

CHIM FLEX ÉPAIS

*Revêtement imperméable élastique. Intérieur et extérieur.
Usage professionnel.*

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Fortement adhérent.
- Non dangereux.
- Élastique.
- Étanche à l'eau pour pente du support \geq à -5%. Balcons, terrasses, toitures, chenets, solins.
- Résistant aux UV et atmosphères agressives des villes.
- Anti-fuite des toitures et des bétons.
- Étanchéité intermédiaire sous carrelage.
- S'applique sur bois, fibrociment, métal, ciment fissuré, asphalte, terre cuite.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Diminution du bruit d'impact « pluies battantes ».
- Epaisseur du film $>$ 0,5 mm.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton
- Enduit ciment
- Asphalte
- Tôles de toitures
- Zinc
- Collage des tuiles et ardoises

MODE D'EMPLOI

- Température : entre +5°C et 35°C. Homogénéiser CHIM FLEX EPAIS avec un bâtonnet.
- Appliquer 2 couches de 6h à 24h d'intervalles avec brosse, rouleau Airless.
- Sous carrelage SPEC : collage des carrelages - Après 12h à 24h.
- Circulation piétonne légère après 48h.
- Nettoyage du matériel : immédiatement à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES

- CONSOMMATION : 300 à 500g/m²/couche.
- STOCKAGE : 1 an à l'abri du gel en emballage fermé
- CONDITIONNEMENT : 19.6 KG
- INFLAMMABILITÉ : non inflammable.